

Пневматические кранцы стандартные размеры:

Требования к резине, формирующей внешние и внутренние слои пневматического кранца

№	Показатель	Метод тестирования	Обязательные показатели резины	Единица измерения
			Резина наружного слоя	Резина внутреннего слоя
1.	ДО ИЗНОСА			
1-1.	Предел прочности	ИСО 37:2011	18 МПа и более	10 Мпа и более
1-2.	Удлинение	ИСО 37:2011	400% и более	400% и более
1-3.	Твердомер	ИСО 2719-1: 2010	60±10	50±10
2.	С ИЗНОСОМ	ИСО 188:2007	Выдержка в воздушной печи 70±1,	
2-1.	Предел прочности	ИСО 37: 2011	Не менее 80% от первоначального состояния	Не менее 80% от первоначального состояния
2-2.	Удлинение	ИСО 37: 2011	Не менее 80 % от первоначального значения	Не менее 80 % от первоначального значения
2-3.	Твердость	ИСО 7619-1:2010	Не должно превышать исходное значение более чем на 8 ед.	Не должно превышать исходное значение более чем на 8 ед.
3.	Разрыв	ИСО 34-1: 2010	400 Н/см и более	Нет требования